



ALCEA SRL
Divisione
ICSAM
20030 Senago (MILANO)
Via Piemonte 18 - Italy
Tel +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102
www.icsam.it – info@icsam.it



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Маркировка

750177

Описание

Акриловый лак, прозрачный, высокоглянцевый

Свойства

: Лак обладает хорошей светостойкостью и прочностью к царапинам. Отличается особой шелковистостью..

Обл. Применения

: Акриловый лак прозрачный, предназначен для открытопористой как и для закрытопористой отделки. Подходит и для нанесения на уже собранную мебель.

Тех. Данные

Плотность, кг/л : 0,980 (±0,020)
Вязкость* : 43 (± 2) сек
Сухой остаток по весу : 40 (± 2) %
Жизнеспособность : 6/8 часов
*Ford nr 4 при 20°C

Приг. смеси

750177 : 100 частей по весу или объему.
CT0A67 : 50 частей по весу или объему
DL0230 : 20/40 частей по весу или объему

Техническая инф.

Способ нанесения : по распылению
Вязкость при нанесении* : 15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 140 - 180 г/м²
Количество слоев : 1
Полное высыхание : 12/18 ч (20° C)
*Ford nr 4 при 20°C

Хранение

: 12 месяцев, в закрытой таре, при 30°, макс. защищенной от влаги.

Data di emissione	Settembre 2007	Ultima revisione	1
--------------------------	----------------	-------------------------	---

N.B. : Le indicazioni da noi fornite, pur essendo basate sulle nostre migliori esperienze, possono avere soltanto carattere orientativo, pertanto, esse non comportano alcuna responsabilità né garanzia da parte nostra.