

Техническое описание

Код продукта

FTF101

Описание

Многослойная акриловая белая эмаль

Свойства

: нежелтеющая белая эмаль, обладает отличной смачиваемостью, быстро сохнущая, идеально подходит для открытопористой отделки.

Применение

: Подходит для нанесения распылением, наливом. Подходит для открытопористой и закрытопористой отделки плоских деталей, стульев, деревянных рамок.

Технические данные

Плотность кг/л	: 1,300 (±0,030)
Вязкость*	: 60 (± 2) sec
Сухой остаток	: 45 (± 2) %
Сухой остаток по весу отверд.	: 23 (± 2) %
Сухой остаток по весу смеси	: 42 (± 2) %
Жизнеспособность	: 4-5 h a 20°C
*Ford nr 4 при 20°C	

Приготовление смеси

FTF101	: 100 частей по весу или объему
T530/MS99	: 50 частей по весу или объему
DDL600	: 10-15 частей по весу или объему

Тех информация

Способ нанесения	: распылением или наливом
Вязкость при нанесении*	: 15-18" (± 2) сек
Рек. расход	: за один слой 140 - 160 г/м ²
Количество слоев	: 1 или 2
Шлифовка	: 4 ч (20°C)
Полное выхысыние	: 24 ч (20° C)
*Ford nr 4 при 20°C	

Системы

Подложка	: шпон или массив
1) Краситель	: 99UXXX
Грунт	: FTF101
Эмаль	: FTF101
2) Краситель	: 99UXXX Tinte Universali
Грунт	: FTF101
Эмаль	: OT008gloss или 75R010 или 740xxx



ICSAM S.r.l. Via V. Martinelli, 57 20030 Senago MI
tel. + 39-02.99010032---20.99010588---02.99813230
www.icsam.it e-mail: info@icsam.it



Хранение

: 12 месяцев в закрытой таре, при темп. 30 макс, защищенной от влаги

Data di emissione	Settembre 2007	Ultima revisione	2
--------------------------	----------------	-------------------------	---

N.B. : Le indicazioni da noi fornite, pur essendo basate sulle nostre migliori esperienze, possono avere soltanto carattere orientativo, pertanto, esse non comportano alcuna responsabilità né garanzia da parte nostra.