



ALCEA SRL
Divisione
ICSAM
20030 Senago (MILANO)
Via Piemonte 18 - Italy
Tel +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102
www.icsam.it – info@icsam.it



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

<u>Код</u>	OA15xx
<u>Описание</u>	Акриловый лак прозрачный
<u>Свойства</u>	: Материал обладает хорошей порозаполняемостью, повышенной поверхностной прочностью, растекаемостью светостойкостью. Приятный на ощупь.
<u>Об. Применения</u>	: подходит для открытопористой отделки, для нанесения на плоские детали и уже собранную мебель. Рекомендуется для нанесения на светлые породы древесины и на выбеленное дерево.
<u>Тех. Данные</u>	Плотность, кг/л : 0,91 (±0,020) Вязкость* : 30 (± 2) сек Сухой остаток по весу : 23 (± 1) % Жизнеспособность, 20°C/68F : 6 – 8 часов *Ford nr 4 при 20°C/68F
<u>Приг. Смеси</u>	OA15xx : 100 частей по весу CT0A67** : 10 частей по весу DL0230 : 20 частей по весу **или CT9976 в 20%
<u>Тех. Информация</u>	Способ нанесения : распыление или налив Вязкость при нанесении* : 20 (± 2) сек Рекомендуемый расход : 120 гр/м ² на 1 слой Количество слоев : 1 Штабелирование : 12 часов (20° C) *Ford nr 4 при 20°C/68F
<u>Хранение</u>	: 12 месяцев в закрытой таре, при макс. 30°C, защищенной от влаги.

Date of issuance

March 2009

Last revision