

Техническое описание

<u>Код продукта</u>	OAB005
<u>Название</u>	Лак акриловый матовый прозрачный 3-5 Gloss
<u>Свойства</u>	Отличная светостойкость, стойкость к царапинам и мягкий на ощупь.
<u>Назначение</u>	Прозрачный лак на акриловой основе, подходит для так для открытопористой как для закрытопористой отделки плоских панелей или готовой мебели. Применяется для светлых сортов дерева, слегка подкрашенных и выбеленных с помощью перекиси водорода.
<u>Тех.данные</u>	Плотность, кг/л : 0,930 ($\pm 0,020$) Вязкость* : 65 (± 5) сек Сухой остаток по весу : 22 (± 2) %, Сухой остаток по весу, отвердитель : 35 (± 2) % Сухой остаток по весу, после катализа : 25 (± 2) % с 10% СТ0А67 Жизнеспособность : 6 – 8 часов *Ford nr 4 при 20°C
<u>Приготовл. смеси</u>	OAB005 : 100 частей к весу или объёму СТ0А67 : 10 – 30** частей к весу или объёму DL0230 : 20 - 40 частей к весу или объёму **для увеличения твердости применять СТ0К58
<u>Тех.информация</u>	Метод нанесения : распыление или налив Вязкость при нанесении : 15 (± 2) сек Рекомендуемый расход : 110 - 130 г/м ² Количество слоев : 1 или 2 слоя Полное высыхание : 12 час (20° C) *Ford nr 4 при 20°C
<u>Типичные циклы</u>	Подложка : светлые сорта дерева, слегка подкрашенные или выбеленные Грунт : ФТА066 акриловый Лак : OAB005 акриловый матовый
<u>Хранение</u>	: 12 месяцев в закрытой таре при макс. 30° C и в сухом помещении.



ALCEA SRL

Divisione

ICSAM

20030 Senago (MILANO)

Via Piemonte 18 - Italy

Tel +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102

www.icsam.it – info@icsam.it

