



Sede Legale:

WIP Coatings S.r.l.

Via Lombardia, 2/4 - 20060 VIGNATE (MI) - Italy - Cap.Soc. € 3.095.000
P. IVA/Cod. Fiscale 05248020967 - Registro Imprese Milano N. 05248020967
Tel. +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102

Divisione ICSAM:

Via Martinelli, 57 - 20030 SENAGO (MI) - Italy
Tel. +39 02 99813230 - +39 02 99010032 - +39 02 99010588
Fax +39 02 9987369 - info@icsam.it - www.icsam.it



Техническое описание

Код Продукта

740102

Описание

Шпаклевка на нитро основе

Свойства

Обладает хорошей эластичностью, шлифуемостью, заполняемостью.
Быстро сохнет.

Область применения

Наносится шпателем или кистью, на шпон или массив.

Тех. Данные

Плотность, кг/л : 1,150 (±0,030)
Вязкость : 90 (± 5)
Сухой остаток по весу : 54 (± 2) %
*Ford nr 8 при 20°C

Приг. Смеси

740102 : 100 частей по весу
Разбавитель 646 при нанесении шпателем : 30-40 частей по весу
Разбавитель 646 При нанесении кистью : 30-40 частей по весу

Тех. Информация

Способ нанесения : шпателем или кистью
Рекомендуемый расход : 140 - 180 г/м²
Кол. Слоев : 1 или 2
Сухой до шлифовки : 2 часа (при 20°C:)
Полное высыхание : 12 h (при 20° C)
Вязкость при нанесении кистью : 20-22 с

Хранение

: 12 месяцев в закрытой таре, при 30°C макс. защищенной от влаги.

Data di emissione

Settembre 2007

Ultima revisione

1

N.B. : Le indicazioni da noi fornite, pur essendo basate sulle nostre migliori esperienze, possono avere soltanto carattere orientativo, pertanto, esse non comportano alcuna responsabilità né garanzia da parte nostra.