

74.0.115 Самогрунтующийся нитролак, шелковисто-матовый.

Описание: Самогрунтующийся лак на основе нитроцеллюлозы с модифицированными характеристиками для быстроты сушки и эластичности. 74.0.115 может использоваться как грунт, так и как лак.

Метод нанесения: Распыление или налив на шпон, массив или фанеру.

Свойства: Быстрота сушки, отличная стойкость покрытия к царапинам, эластичность, отличная шлифуемость

Технические

Характеристики:

Плотность	0,960(±0,030)	кг/л
Сухой остаток	26 (± 1)	% к весу
Вязкость при 20°C.	45 (± 5)	Ford Cup 4
Блеск	30	Gardner 60°
Срок хранения	12 мес.	При максимум 30°C

Подготовка изделия:

Добавки	При распылении		
	Низкое давление	Высокое давление	
Стандартный разбавитель: DDL230,ацетон, р-ль646	30 - 40% к весу	30 - 40% к весу	
Вязкость смеси	18-20 сек.	18-20 сек.	

Техническая

я Рекомендуемый расход: 140-160 г/м²

информация: Сухой от пыли: через 15-20 мин. (при 20°C)

Можно штабелировать: через 1-2 ч (при 20° С)

Возможно использование других разбавителей, в случае больших объемов необходима консультация с нашей лабораторией.(646)

Степень блеска лака

74.0.114 20 (+-3) блеск **74.0.115** 30 (+-3) блеск