



ICSAM S.r.l. Via V. Martinelli, 57 20030 Senago MI  
tel. + 39-02.99010032---20.99010588---02.99813230  
www.icsam.it e-mail: info@icsam.it



## TECHNICAL DATA SHEET

<b><u>код продукта</u></b>	<b>740195</b>	
<b><u>описание</u></b>	<b>Прозрачный нитро-порозаполнитель</b>	
<b><u>свойства</u></b>	: порозаполнитель с высокой вязкостью используется для сокрытия пор на древесине.	
<b><u>технические данные</u></b>	плотность, Kg/l	: 0,944 ( $\pm 0,020$ )
	вязкость *	: 55/60 ( $\pm 5$ ) sec
	сухой остаток	: 10/11 ( $\pm 2$ ) %
	*Ford nr 6 at 20°C	
<b><u>Приготовление</u></b>	<b>740195</b>	: 100 частей по весу или объему
<b><u>техническая информация</u></b>	метод нанесения	: шпатель
	сушка до отлипа	: 15"
	сушка до шлифовки	: 30/60"
<b><u>Application cycle</u></b>	After the polishing and levelling with abrasive paper 36 and 60 grain trimming the floor with the filler mixed with fine wood dust (about 20/30%). After 1 hour to sand with 120 grain and to proceed with the varnishing.	
	- To apply the varnish with an environment temperature between 8° and 25°C	
	- inhale very good the floor before the application and to pass a cloth	
	- don't use the wool or similar garments because could be release the tissue hair	
	- don't expose the floors as soon as varnished o blab of air	
	- in the summer months for to avoid the point effect for the high temperature and humidity to dilute the varnish with 5/10% of the retarding thinner	
<b><u>Note</u></b>		



**ICSAM S.r.l. Via V. Martinelli, 57 20030 Senago MI**  
**tel. + 39-02.99010032---20.99010588---02.99813230**  
**www.icsam.it e-mail: info@icsam.it**



После полировки и  
выравнивания с абразивной  
бумагой 36 и 60 зерен,  
резающих пол с наполнителем,  
смешались с прекрасной  
деревянной пылью (о 20/30 %).  
После 1 часа к песку с 120  
зернами и возобновлять  
лакировку.

- Чтобы применить лак с  
температурой окружающей  
среды между 8 ° и 25°C -  
вдыхают очень хороший пол  
прежде, чем заявление и  
передать ткань - не будет  
использовать шерсти или  
подобных предметов одежды,  
потому что мог быть выпуск, для  
которого волосы ткани - не  
выставляют этажи как только  
лакировано о болтун воздуха - в  
летних месяцах избежать  
эффекта пункта для высокой  
температуры и влажности,  
чтобы растворить лак с 5/10 %  
более тонкого задержания

**Storage stability**

: 12 months, in closed container at 30°C max and protect from moisture

***Date of issuance***

November 2008

***Last revision***