



ALCEA SRL
Divisione
ICSAM
20030 Senago (MILANO)
Via Piemonte 18 - Italy
Tel +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102
www.icsam.it – info@icsam.it



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Код продукта

726016

Описание

**Парафинированный полиэфирный грунт лак,
прозрачный**

Свойства

Отлично шлифуется, легко полируется. Повышенная наполняемость и прозрачность.

Способ прим.

Парафинированный полиэфирный грунт-лак, для нанесения наливом, идеально подходит для закрыто-пористой отделки плоских поверхностей. В случае отделки экзотических пород древесины (тик, палисандр), предварительно обработать поверхность изолирующим грунтом **710001/СТ7104**.

Тех Данные

Плотность, кг/л : 1,010 (±0,030)
Вязкость : 70-75 (± 2) сек
Сухой остаток : 98(± 1) %
Pot life, при 20°C : 8 – 10 мин.
*Affnor nr 4 a 20°C

Приг. Смеси

	1° головка	2° головка
726016	100 частей.	100 частей
720506*	2 части	
720500		1 - 4 части

Внимание: не смешивать 720500 с 720506.

Тех. Информация

Способ нанесения : налив
Вязкость при нанесении* : 35 (± 2) сек
Рек. Расход : 200 - 250 г/м² за 1 слой
Кол. слоев : 2-4
Шлифовка : 12 часов (20°C)
Полное высыхание : 12 часов (20°C)
*Ford nr 4 при 20°C

Примечание

Температура продукта не ниже 18°C и не выше 25-26°C. Температура помещения от 18 до 30°C. Уровень влажности древесины не выше 12%.

Хранение

: 6 месяцев, в закрытой таре при 30°C. макс., защищенной от влаги

Data di emissione	Settembre 2007	Ultima revisione	1
--------------------------	----------------	-------------------------	---

N.B. : Le indicazioni da noi fornite, pur essendo basate sulle nostre migliori esperienze, possono avere soltanto carattere orientativo, pertanto, esse non comportano alcuna responsabilità né garanzia da parte nostra.