

Техническое описание

Код продукта

FPBR01

Название

Белый грунт полиэфирный

Свойства

Грунт белый полиэфирный. Продукт обладает оптимальной укрывистостью, отличным розливом. Хорошо шлифуется.

Тех.данные

Плотность, кг/л при 18°C : 1,340(±0,050)
Вязкость : 140-160 F4 при 18°
Сухой остаток по весу : 95 (± 1) % после полимеризации
Жизнеспособность при 22° : 14-20 мин

Приготовл. смеси

FPBR01 : 50 частей по весу
72R500 : 2 части по весу
Ацетон : 10 частей по весу

Примечание: тщательно перемешивать в разных тарах перед тем, как смешать их вместе.

FPBR01 : 50 частей по весу
72R506 : 2 части по весу
Ацетон : 10 частей по весу

При использовании отвердителя 72R516 В 2% по весу и ускорителя 720502 в 1% время жизни удлинняется до 3 часов.

Тех.информация

метод нанесения : распыление
Рекомендуемый расход : 200/300 г/ м². для каждого слоя
Время выдержки между слоями : от 30 до 50' в зависимости от темп. Продукта и помещения, и расхода.
Количество слоев : 2
Сушка до шлифовки : на след. день

Внимание: высокая плотность слоя краски может приводить к хрупкости пленки

Срок хранения

: 6 месяцев, в закрытых контейнерах при 20°C, защищенных от влажности.



Дата: июль 2016