

## Техническое описание

### Код продукта

**FPBR050**

### Название

**Черный грунт полиэфирный**

### Свойства

Грунт черный полиэфирный. Продукт обладает оптимальной укрывистостью, отличным розливом. Хорошо шлифуется.

### Тех.данные

Плотность, кг/л при 18°C : 1,340(±0,050)  
Вязкость : 140-160 F4 при 18°  
Сухой остаток по весу : 95 (± 1) % после полимеризации  
Жизнеспособность при 22° : 14-20 мин

### Приготовл. смеси

**FPBR050** : 50 частей по весу  
**72R500** : 2 части по весу  
**Ацетон** : 10 частей по весу

**Примечание: тщательно перемешивать в разных тарах перед тем, как смешать их вместе.**

**FPBR050** : 50 частей по весу  
**72R506** : 2 части по весу  
**Ацетон** : 10 частей по весу

*При использовании отвердителя 72R516 В 2% по весу и ускорителя 720502 в 1% время жизни удлиняется до 3 часов.*

### Тех.информация

метод нанесения : распыление  
Рекомендуемый расход : 200/300 г/ м<sup>2</sup>. для каждого слоя  
Время выдержки между слоями : от 30 до 50' в зависимости от темп. Продукта и помещения, и расхода.  
Количество слоев : 2  
Сушка до шлифовки : на след. день

**Внимание: высокая плотность слоя краски может приводить к хрупкости пленки**

### Срок хранения

: 6 месяцев, в закрытых контейнерах при 20°C, защищенных от влажности.



Дата: июль 2016