

wip coatings srl  
info@wip-coatings.com  
www.wip-coatings.com  
partita iva IT05248020967  
codice fiscale 05248020967

sede operativa:  
via lombardia 2/4  
20060 vignate (milano) - Italy  
tel. +39 02 959394 1  
fax +39 02 95360 102

sede legale:  
via piemonte 18  
20030 senago (milano) - Italy  
capitale sociale € 1.000.000  
reg. imp. milano 05248020967

**WIP**coatings  
performance wood finishes

## Техническое описание

### Код продукта

**37 C034**

### Описание

**Пур эмаль матовая, белая**

### Свойства

:

### Способ нанесения

: Распылением или наливом на полиуретановые или полиэфирные грунты.

### Тех Данные

Плотность, кг/л : 1,403 ( $\pm 0,050$ )  
Вязкость\* : 9 - 12 sec  
Сухой остаток по весу : 68 ( $\pm 2$ ) %  
Жизнеспособность : 4 ч  
Глянец : 20 + 2  
\*Ford н. 8 при 20°C

### Приг. Смеси

**37 C034** : 100 частей по весу  
**CT 0618** : 50 частей по весу  
**DDL230** : 20 – 30 частей по весу

### Тех. Информация

Способ нанесения : распылением или наливом  
Вязкость при нанесении : 14 ( $\pm 2$ ) сек  
Рек. Расход : 110 - 120 г/м<sup>2</sup> для одного слоя  
Кол. слоев : 1  
Полное высыхание : 18 ч (20°C) со станд. отвердителем  
\*Ford н. 4 при 20°C

### Хранение

: 12 месяцев в закрытой таре, при темп. 30°C макс, защищенной от влаги

