



Sede Legale:

**WIP Coatings S.r.l.**  
Via Lombardia, 2/4 - 20060 VIGNATE (MI) - Italy - Cap.Soc. € 3.095.000  
P. IVA/Cod. Fiscale 05248020967 - Registro Imprese Milano N. 05248020967  
Tel. +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102

Divisione ICSAM:

Via Martinelli, 57 - 20030 SENAGO (MI) - Italy  
Tel. +39 02 99813230 - +39 02 99010032 - +39 02 99010588  
Fax +39 02 9987369 - info@icsam.it - www.icsam.it



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Маркировка

**710018**

### Наименование

**Изолирующий адгезионный грунт**

### Особенности

Быстрое высыхание, отличная адгезия, стойкий к свету.

### Применение

Наносится с помощью валика или с помощью распыления.

### Технические данные

Плотность, кг/л : 0,910 ( $\pm 0,020$ )  
Вязкость\* : 30 ( $\pm 2$ ) sec  
Сухой остаток : 17 ( $\pm 2$ )%  
Сухой остаток, отвердитель : 35 ( $\pm 2$ ) %  
Сухой остаток, после катализа : 20 ( $\pm 2$ ) %  
Жизнеспособность : 4 – 6 часов  
\*Ford nr 4 при 20°C

### Подготовка материала

**710018** : 100 весовых или объемных частей  
**CT0A67** : 10 весовых или объемных частей  
**DDL230** : 75 весовых или объемных частей

### Технические характеристики

Метод нанесения : кистью, **распылением очень тонкой пленкой**  
Рабочая вязкость\* : 15 ( $\pm 2$ ) сек.  
Расход : от 20 до 100 г/м<sup>2</sup> зависит от метода нанесения.  
Количество слоев : 1  
Нанесение след. слоя : 30 – 40 мин (при 20°C); 5-8 мин (при 50°C)  
\*Ford nr 4 при 20°C

### Хранение

: в оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 30 °C / хранить макс. 12 месяцев.

<b>Дата выдачи</b>	Settembre 2007	<b>Последние изменения</b>	1
--------------------	----------------	----------------------------	---

Предоставленная информация основана на нашем лучшем опыте. Она может быть только иллюстративной, следовательно, она не связана с какой-либо ответственностью с нашей стороны.