



**ALCEA SRL**  
Divisione  
**ICSAM**  
20030 Senago (MILANO)  
Via Piemonte 18 - Italy  
Tel +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102  
www.icsam.it – info@icsam.it



## Техническое описание

**Код продукта**

**731017**

**Название**

**Грунт полиуретановый черный**

**Свойства**

Высокая степень укрывистости, отверждения и шлифования.

**Назначение**

Грунт полиуретановый черный предназначен для окраски закрытопористых поверхностей плоских панелей, готовой мебели, стульев и карнизов.

**Тех.данные**

Плотность, кг/л : 1,300 ( $\pm 0,050$ ) (при 20° C)  
Вязкость\* : 25 ( $\pm 4$ ) сек (F/8)  
Сухой остаток по весу : 62 ( $\pm 5$ ) %,   
Сухой остаток отвердителя : 27 ( $\pm 3$ ) %,   
Жизнеспособность : 4 часа  
\*Ford nr 4 при 20°С/68F

**Приготовл. смеси**

**731017** : 100 частей к весу или объёму  
**CT0260** : 50 частей к весу или объёму  
**DL0230** : 15 частей к весу или объёму

*\*CT9916 больше порозаполнение*  
*\*CT0720 больше порозаполнение и эластичность*

**Тех.информация**

Метод нанесения : распылением и наливом  
Вязкость : 17 ( $\pm 2$ ) сек.  
Количество слоев : 1 или 2  
Рекомендуемый расход : 140 – 180 г/м<sup>2</sup>  
Сухой для шлифования : 6 часов со стандартным отвердителем  
Полное высыхание : 12 часа (при 20° C)

**Срок хранения**

: 12 месяцев, в закрытой таре при 30°С макс, защищённых от влаги.

**Дата составления**

Сентябрь 2007