

Технические данные

Код продукта

OT.L.0gloss

Название

Прозрачный полиуретановый высокопрочный лак

Свойства

Лак высокого качества для всех видов отделки. Повышенная прочность, ударостойкость и устойчивость к царапинам.

Назначение

Прозрачный полиуретановый лак для открыто- и закрытопористой отделки столов, фасадов и сборной мебели.

Тех.данные

Плотность, Kg/l : 0,965 ($\pm 0,020$)
Вязкость* : 65 (± 2) сек
Сухой остаток по весу, часть А : 44 (± 2) %,
Сухой остаток по весу, часть В : 26 (± 2) %,
Сухой остаток после отверждения : 38 (± 2) %,
Жизнеспособность : 5 часов
*Ford nr 4 при 20°C/68F

Приготовл. смеси

OT.L.0gloss : 100 частей к весу или объёму
CT.0.520 : 50 частей к весу или объёму
DDL.230 : 10/15 частей к весу или объёму

Тех.информация

Метод нанесения : распыление или налив
Вязкость смеси* : 15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 150 – 160 г/м²
Количество слоёв : 1
Сушка до складирования : 12 часов (при 20° C)
Сушка до складирования : 40 минут (при 40-50° C)
*Ford nr 4 at 20°C/68F

Типичная система

Подложка : шпон или массивная древесина
Краситель : 99UXXX серия
Грунт : серии FT.0000 или 84.0000
Лак : OT.L.0gloss

Степени глянца

OT.L.005 : 5 gloss
OT.L.010 : 10 gloss
OT.L.020 : 20 gloss
OT.L.030 : 30 gloss
OT.L.060 : 60 gloss
OT.L.080 : 80 gloss

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс.