



71.0.001 Прозрачный ПУР грунт для изолирования МДФ.

Описание

Это двухкомпонентный полиуретановый продукт, имеет высокую скорость работы. Используется в качестве изолирующего грунта в пигментированных полиэфирных и полиуретановых системах покрытия изделий из МДФ для предотвращения впитывания и поднятия ворса.

Метод нанесения

Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование небольших размеров

Свойства

Хорошая адгезия, быстрая работа

Технические

Характеристики

Плотность	0,910 (± 0,030)	kg/l
Сухой остаток	17 (± 1)	% к весу
Вязкость при 20°C.	17 (± 3)	s Ford Cup 4
Блеск	-	Gardner 60°
Срок хранения	12 мес.	При максимум 30°C

Подготовка изделия

Добавки	Распыление	Кисть
Отвердитель: СТ7104	100% к весу 100% к объёму	100% к весу 100% к объёму
Стандартный разбавитель: DDL230	20% -100% к объёму	
Вязкость смеси	12 сек.	17 сек.
Жизнеспособность	1-2 ч	1-2 ч

Техническая

Рекомендуемый расход: от 70 до 100 g/m²

Информация Рекомендуемое количество слоев-1.
Сушка-1 час. Шлифовка не требуется (при необходимости использовать шлифовальную шкурку №280).