



FB.1.090 Белый полиуретановый праймер

Описание Полиуретановый грунт с исключительными характеристиками заполнения и выравнивания поверхности, эластичный и легко шлифуемый

Метод нанесения Распылением на МДФ, шпон и массив.

Свойства Высокая степень заполнения и выравнивания поверхности, отлично шлифуется.

Технические Характеристики	Плотность	1,430 (± 0,030)	kg/l
	Сухой остаток	71 (± 1)	%
	Вязкость при 20°C.	тиксотропный	s Ford Cup 4
	Блеск	-	Gardner 60°
	Срок хранения	12 мес.	При максимум 30°C

Подготовка изделия	Добавки	При распылении		
		Низкое давление	Высокое давление	
	Отвердитель: СТ0689	50% к весу 50% к объёму	50% к весу 50% к объёму	
	Стандартный разбавитель: DDL230	15 – 25% к весу	25-30% к весу	
	Вязкость смеси	17-20 сек.	15-18 сек.	
Жизнеспособ- ность	3-4 ч	3-4 ч		

**Техническая
Информация** **Рекомендуемый расход:** 140 - 180 g/m²
Можно шлифовать: после 2-4 ч. (при 20°C) или 0.5ч. (при 50°C)
Можно штапелировать: после 12 ч (при 20°C) или 1ч. (при 50°C)

N.B.: Данная здесь информация дана для нормальных условий, в случае использования добавок не произведенных Иксам и иных условий окружающей среды фирма не гарантирует результата.