



# FT0210 Тиксотропный праймер для качественных покрытий

**Описание** Полиуретановый грунт с исключительными характеристиками заполнения и выравнивания, поверхности, эластичный и легко шлифуемый, отличная степень прозрачности, предназначен для быстрой сушки.

**Метод нанесения** Распылением на шпон или массив.

**Свойства** Высокая степень заполнения и выравнивания поверхности, отлично шлифуется.

**Технические характеристики**

<b>Плотность</b>	0,98 (± 0,050)	кг/л
<b>Сухой остаток</b>	50 (± 1)	%
<b>Вязкость при 20°C.</b>	ТIX.	s Ford Cup 4
<b>Срок хранения</b>	12 мес.	При максимум 30°C

Подготовка изделия	Добавки	При распылении		
		Низкое давление	Высокое давление	
	Отвердитель: <b>CT0017</b>	50% к весу 50% к объёму	50% к весу 50% к объёму	
	Стандартный разбавитель: <b>DDL230.</b>	25-30% к весу	25-30% к весу	
	Вязкость смеси	15(±2)сек.	13(±2)сек.	
	Жизнеспособность	3-4 ч	3-4 ч	

\*CT0618 – рекомендуется применять для светлых покрытий. Обладает светофильтрами. Стоек к пожелтению.

**Техническая информация** Рекомендуемый расход: 140 - 180 г/м<sup>2</sup>

Сухой от пыли: 10/15 мин.  
Сухой на отлип: 30/40 мин.  
До шлифовки: 1,5-3 часа

Форсированная сушка в туннеле: (при 30/50°C)

Сухой от пыли (при 25/30°C): 15/20 мин.

Нагрев (40/50°C): 30/40 мин.

Охлаждение: 20/30 мин., далее можно штапелировать

(Возможна замена отвердителя для ускорения времени сушки)

N.B.: Данная здесь информация дана для нормальных условий, в случае использования добавок не произведенных Иксам и иных условий окружающей среды фирма не гарантирует результата.