

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код продукта

FT5231

Описание продукта

Полиуретановый прозрачный грунт.

свойства

: полиуретановый прозрачный грунт с высокой порозаполняемостью, Применяется для всех типов древесины, характеризуется высокой растекаемостью, прозрачностью, выделяет естественную текстуру древесины. Может наноситься как методом распыления, так и с помощью лаконоливного станка. При нанесении одного слоя количеством 150-180г/м² рекомендуется в применении для полузакрытой отделки.
В том случае когда требуется закрыть поверхность полностью, Рекомендуется наносить грунт в 2 слоя по 150-180г/м² на каждый слой С промежуточной выдержкой между слоями 40.50 минут при 20°C, выдержка может длиться до 2 часов в зависимости от рабочих условий.

технические хар-ки

Удельный вес, кг/л : 0,970 (±0,030)
Вязкость* : 80 (± 5) сек
Сухой остаток, часть А : 46 (± 2) %
Сухой остаток, катализатор часть В : 31 (± 2) %
Жизнеспособность смеси : 5 часов
*чашка Форд Ø 4 а 20°C

Приготовление смеси

FT5231 : 100 весовых или объемных частей
CT0017 : 50 весовых или объемных частей
DDL230 : 15-30 весовых или объемных частей
Рабочая вязкость * : 17 (± 1) сек
Рекомендуемый расход : 150 - 180 г/м² для одного слоя
Количество слоев : 1 или 2
Шлифовка после : через 4-6 часов (20°C)
Нанесение второго слоя : после истечения 6-8 часов (20° C)
* Форд Ø 4 а 20°C

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытой упаковке при max температуре хранения 30°C. Беречь от влажности.