



432072, Ульяновск, 4-й проезд Инженерный 4  
Тел/факс (8422)55-02-06  
[www.klebtech.ru](http://www.klebtech.ru), E-mail: [kleiberit@mail.ru](mailto:kleiberit@mail.ru)

## Технический лист

### Код продукта

FTF403

### Описание

самогрунтующийся лак

Прозрачный

полиуретановый

### Свойства

: хорошая растекаемость, стойкость и эластичность покрытия, хорошо шлифуется

### Использование

: ручное или автоматическое нанесение на шпон или массивную древесину.

### Технические данные

Плотность, кг/л	:0.970 (±0,020)
Вязкость	:70(±2)сек
Сухой остаток основы	:46(±2).
Сухой остаток отвердителя	:26(±2)%
Сухой остаток смеси	:44(±2)%
Жизнеспособность, при 20град.С	:4 часа

### Приготовление смеси

FTF403	:100 частей по весу и объему
CT0689*	: 50 частей по весу и объему
DDL230	:25 частей по весу и объему

\*CT0618 – рекомендуется применять для светлых покрытий. Обладает светофильтрами. Стоек к пожелтению.

### Техническая информация

Нанесение	: распылением
Вязкость для распылителя	:15(±2)сек
Расход на гр./кв.м.	:140-180
Количество слоев	:1 или 2
Сушка до шлифовки	:1,5-3 ч.(20°C)
Сушка до штапелирования	:12ч .(20°C)

### Типовая система

Подложка	: все виды древесины
Краситель	: 99UXXX
Грунт	:FTF403
Лак	:FTF403

### Условия хранения

:12 месяцев, в закрытой таре при температуре не более +30 °С и защищенным от влаги.

