

Техническая спецификация

Код продукта

OT150 глосс

Описание продукта

Лак полиуретановый прозрачный PUR глянцевый

Свойства

: лак полиуретановый, рекомендуется наносить на полиуретановый или полиэфирный грунт или там, где требуется высокая шелковитость и скольжение, благодаря присутствию воска в составе лака. Прозрачность лака является основной характеристикой.

Область применения

: распылением или лаконаливом на полиуретановый или полиэфирный грунт.

Технические хар-ки

Удельный вес, кг/л : 0,98 (±0,020)
Вязкость* : 55 (±2) сек
Сухой остаток , часть А : 47 (± 2) %
Сухой остаток, часть Б : 31 (± 2) %
Жизнеспособность смеси : 5/6 часов
*Форд Ø 4 а 20°C

Приготовление смеси

OT150 глосс : 100 весовых или объемных частей
CT0017 : 50 весовых или объемных частей
DDL230 : 15-30 весовых или объемных частей

Технически хар-ки

Метод нанесения : распылением или лаконаливом
Рабочая вязкость* : 14/15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 120 - 150 g/m² в один проход
Количество слоев : 1
Сушка до упаковки : 4-6 h (20°C) со стандартным катализатором
*Форд nr 4 а 20°C

матовость

OT1502 : 20 глосс (±2)
OT1504 : 40 глосс (±2)
OT1506 : 60 глосс (±2)

Срок хранения

: 12 месяцев в закрытой упаковке мах при 30°C.
Беречь от влажности.

