



75.C.000 Высокोगлянцевый лак.

Описание Высочайшее качество глянцевой финишной отделки с прекрасными светозащитными и резистентными характеристиками. Может использоваться с конвертором «ICSAM Tinting System», с «Universal paste Series 63.U.colors»

Метод нанесения Распыление или налив на полиуретановый или полиэфирный грунт.

Свойства Высокие светозащитные свойства и стойкость к царапанью.

Технические Характеристики	Плотность	1.10-1,35 (± 0,030)	kg/l
	Сухой остаток	60 (± 1)	%
	Вязкость при 20°C.	95 (± 3)	s Ford Cup 4
	Блеск	100 gloss	Gardner 60°
	Срок хранения	12 мес.	При максимум 30°C

Подготовка изделия	Добавки	При распылении		Наливом
		Низкое давление	Высокое давление	
	Отвердитель: СТ0.618	75-100% к весу	75-100% к весу	75-100% к весу
	Стандартный разбавитель: DL0101	20 – 25% к весу	25-30% к весу	15 – 20% к весу
	Вязкость смеси	13-15 сек.	12-14 сек.	18 – 20 сек.
	Жизнеспособность	4-5 ч	4-5 ч	2 - 3 ч

Техническая Информация **Рекомендуемый расход:** 140 - 180 g/m²
Можно штапелировать: после 24 ч (при 20°C)
Можно шлифовать и полировать : после 72 ч. (при 20°C)

N.B.: Данная здесь информация дана для нормальных условий, в случае использования добавок не произведенных Иксам и иных условий окружающей среды фирма не гарантирует результата.