



75.C.036 Белая полиуретановая высокоглянцевая эмаль

Описание	Высочайшее качество глянцевой финишной отделки с прекрасными светозащитными и резистентными характеристиками. Может использоваться с конвертором «ICSAM Tinting System»		
Метод нанесения	Распыление или налив на полиуретановый или полиэфирный грунт.		
Свойства	Высокие светозащитные свойства и стойкость к царапанью.		
Технические Характеристики	Плотность	1,350 (± 0,030)	kg/l
	Сухой остаток	69 (± 1)	%
	Вязкость при 20°C.	95 (± 3)	s Ford Cup 4
	Блеск	100 gloss	Gardner 60°
	Срок хранения	12 мес.	При максимум 30°C

Подготовка изделия	Добавки	При распылении		Наливом
		Низкое давление	Высокое давление	
	Отвердитель: CT0618	100% к весу 100% к объёму	100% к весу 100% к объёму	50% к весу 65% к объёму
	Стандартный разбавитель: DDL230	20 – 25% к весу	25-30% к весу	15 – 20% к весу
	Вязкость смеси	13-15 сек.	12-14 сек.	18 – 25 сек.
	Жизнеспособность	4-5 ч	4-5 ч	2 - 3 ч

Техническая Информация	Рекомендуемый расход:	140 - 180 g/m ²
	Можно штапелировать:	после 24 ч (при 20°C)
	Можно шлифовать и полировать :	после 72 ч. (при 20°C)

Возможно использования других разбавителей, в случае больших объёмов необходима консультация с нашей лабораторией.

N.B.: Данная здесь информация дана для нормальных условий, в случае использования добавок не произведенных Иксам и иных условий окружающей среды фирма не гарантирует результата.